

Noter vedr. prøvestykker/viskestykker på orange-grøn trend.


Trend af ukendt oprindelse, sandsynligvis cottolin, købt på et marked.

Søllet lige over på 6 skafter med flydende kanttråd.

Kam 80/10. En tråd i søl og i rit.

Kambredde: 46 cm.


Nr: 1



Islæt: Rød hør. 16/2. Mærke ukendt.

Islætstæthed: ca. 112 islæt pr. 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 44 x 75 cm.

Mål efter vask: 37,5 x 70,5 cm



Nr: 2



Islæt: Vævgarn från Garn Huset i Kinna. Lintow 8/1, 100% lin. Solskinsgult.

Islætstæthed: ca. 73 islæt på 10 cm.


Binding: Som nr. 1.

Mål før vask: 45 x 82,5 cm.

Mål efter vask: 40 x 77 cm.

Bemærkninger: Et temmelig stift islætsmateriale at arbejde med. Svært at lægge jævnt.






Islæt: Vävgarner från Garn Huset i Kinna 16/2 lingarn. 100% lin. Farve mellembå.


Islætstæthed: knap 100 islæt pr. 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 44 x 64 cm.

Mål efter vask: 38 x 59 cm




Islæt: Mørk blå bomuld. Muligvis Vävgarner från Garn Huset i Kinna, 8/2 bomull.

Gul tynd bomuld. Lærred på de to tramper til højre. To indslag på hver trampe.

Den gule stribe består af 17 dobbelte islæt.

Islætstæthed: 87 islæt på 10 cm (mønstervævningen), 17 dobbeltindslag på 1,7 cm (gul lærredsbinding).

Binding:



Mål før vask: 42 x 83,5 cm.

Mål efter vask: 37,5 x 74 cm.

Bemærkninger: Mønstreet, det blå, var svært at få helt jævnt.
Lærredsslagene fungerede.

Det blå mønsterindslag giver en "ruflet" overflade.






Islæt: Bockens Nialin 22/2 (60 % bomuld, 40 % lin). Rød, farve nr. 2080-

Islætstæthed: 160 inslæt pr 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 43 x 71 cm.

Mål efter vask: 38 x 63,5 cm.

Øvrigt: Tydeligt mønster.





Islæt: Bockens Lingarn 16/2. blå nr. 139 og rød nr. 478. 10 cm islæt af hver farve.

Islætstæthed: 84 islæt pr 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 44,5 x 99,5 cm.

Mål efter vask: 37,5 x 88,5 cm.



Øvrigt: Krydsene bliver ikke særlig tydelige. Strukturen i overfladen fornemmes til at være god.

Ternene fungerer godt. De er passende store.




forside

bagside

Islæt: Bockens Lingarn 16/2. Rød nr. 478

Islætstæthed: ca. 98 islæt på 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 44 x 88 cm.

Mål efter vask: 38 x 79 cm.



Nr: 8





Islæt: Bockens Lingarn 16/2. lys gammelrosa, farve nr. 128

Islætstæthed: 45 islæt på 5 cm.

Binding:



Rapporthøjde.




Mål før vask: 44 x 84,5 cm

Mål efter vask: 39,5 x 77 cm.

Øvrigt: Mønstret træder ikke særlig tydeligt frem.

Overfladen meget glat.






Islæt: Bockens Nialin (60% bomuld, 40 % hør) 22/2. Spolet dobbelt. To røde farver: 2019 og 2080.

Islætstæthed: 100 islæt på 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 42,5 x 85,5 cm.

Mål efter vask: 36 x 80 cm.

Øvrigt: Svært at styre islætten dobbeltspolet. Næste gang skal forsøges med en skytte med to kamre med hver sin spole.

Kraftig og tæt i overfladen. Måske mere velegnet som håndklæde.


Nr: 10

Islæt: BockensLingarn 16/2, blå. farve nr. 139.



Islætstæthed: ca. 9,8 islæt pr 10 cm.

Binding:



Mål før vask: 44,5 x 89 cm.

Mål efter vask: 39 x 82 cm.

Øvrigt: Glat struktur før vask.





Islæt:

Rester af : Bockens Lingarn 16/2 (100% lin), blå. farve nr. 139 og rosa. farve 128 samt Vævgarn från Garn Huset i Kinna. Lintow 8/1, 100% lin. Solskinsgult.

Islætstæthed:

BockensLingarn 16/2: 108 islæt pr. 10 cm.

Lintow: 96 islæt pr. 10 cm.

Binding: Som nr. 10

Mål før vask: 44,5 x 90,5 cm.

Mål efter vask: 39 x 85,5 cm.

Bemærkninger: Brug af rester. Lavet striber for at mildne overgangene mellem farveskift. Fire striber á 2 cm: ny farve, gammel farve, ny farve, gammel farve, og så fortsat med den nye farve.

